

ACRYL ESTHE 59

Peinture à base de résine acrylique



MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59.1

Les anciens fonds seront préalablement traités avec IKAR BACTERICIDE F1 suivant sa fiche technique puis lavés à l'eau froide haute pression.

Les supports neufs ou non peints seront préalablement fixés avec IKARFIX S ou IKARFIX O.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

- Conditions d'application** : DTU 59.1
Matériel d'application : Brosse, Rouleau façade poil 18/20 mm.Airless.
Nettoyage du matériel : Eau
Diluant : Eau
Dilution : Brosse (0 à 3 %), Rouleau façade poil 18/20 mm (0 à 3 %).Airless (5 à 10 %).

Processus d'application:

<u>Support</u>	<u>Impression</u>	<u>Finition</u>
béton, enduit au mortier de liant hydraulique, fibre-ciment	Ikarfix S ou Ikarfix O	1 à 2 couches d'ACRYL ESTHE 59 suivant supports et finition désirée
anciennes peintures adhérentes, anciens RSE classe D3 en bon état de conservation	application en direct	

CONDITIONNEMENT

15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité