

## D3 MAT MONOCOUCHE

Revêtement à base de hauts polymères acrylique en phase aqueuse



### DESTINATION

Revêtement monocouche pour complément d'imperméabilité de classe D3, présentant une excellente résistance à l'encrassement.

### PROPRIETES

Protection et décoration des façades (masque le faïençage)  
Complément d'imperméabilité des enduits de liants hydrauliques aux eaux de pluie  
Perméable à la vapeur d'eau  
Excellente résistance à l'encrassement  
Grande facilité d'application  
Excellente adhérence  
Bonne résistance à la saponification  
Résistance améliorée contre le développement de champignons

Classement français D3 d après la Norme P84.403  
Classement européen G3E4S1V2W2A1 Norme pr EN 1062-1 codifié T34-722

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

### CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: peinture onctueuse
<b>Aspect du film</b>	: mat profond
<b>Masse volumique</b>	: 1,55+/- 0,05 Kg/l
<b>Extrait sec</b>	: en poids: 74+/- 2% en volume: 58+/- 2%
<b>COV (directive 2004/42/CE)</b>	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 40 g/lde COV
<b>Point éclair</b>	: Non concerné
<b>Brillant Spéculaire à 85°</b>	: inférieur à 2 %
<b>Rendement</b>	: 2.5 à 3 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: HP 1 h Sec 4 h
<b>Recouvrable</b>	: 12 h
<b>Teintes</b>	: Blanc et teintes pastel du nuancier Façade Peintures Maestria
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs



## D3 MAT MONOCOUCHE

Revêtement à base de hauts polymères acrylique en phase aqueuse

### MISE EN OEUVRE

#### Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Fonds neufs et anciens non peints préalablement fixés avec 1 couche d'IKARFIX S ou O jusqu'à ce que le fond soit sain et non pulvérulent.

Les anciens fonds seront préalablement assainis par l'utilisation d'Ikar Bactéricide F1 suivant sa fiche technique. Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

#### Application:

- Conditions d'application** : DTU 59.1  
**Matériel d'application** : Brosse, Rouleau façade poil 18/20 mm.Airless.  
**Nettoyage du matériel** : Eau  
**Diluant** : Eau  
**Dilution** : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau façade poil 18/20 mm (Prêt à l'emploi).Airless (Prêt à l'emploi).

#### Processus d'application:

<u>Support</u>	<u>Impression</u>	<u>Finition</u>
béton, fibre-ciment, enduit au mortier de liant hydraulique	Ikarfix S ou Ikarfix O	1 ou 2 couches de D3 MAT MONOCOUCHE suivant les supports
anciens RPE ou RSE, sains et adhérents	1 couche d'Ikarfix O ou D3 Mat Monocouche diluée à 10 % d'eau	
anciens supports décapés	Ikarfix IP	

### CONDITIONNEMENT

15L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité