

DECONATURE VELOURS

Peinture de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse



DESTINATION

Peinture de décoration pour travaux neufs et de rénovation des murs des pièces sèches. Excellente finition pour salles de séjours, chambres, pièces à vivre, immeuble de standing. Idéal pour chantier HQE, de par son écolabel.

PROPRIETES

Sans odeur
Bon pouvoir opacifiant
Blanc impeccable non jaunissant même à l'obscurité
Rapidité de séchage et de recouvrement
Résistance au lustrage, lavable
Bénéficie de l'ECOLABEL EUROPEEN

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: velouté semi-poché
Masse volumique*	: 1.40+/- 0,05 Kg/l
Extrait sec**	: en poids: 61+/- 2% en volume: 46+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 15 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 85°	: velouté environ 15%
Rendement	: 9 à 11 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP 30 mn Sec 2 h
Recouvrable	: 8 h
Teintes	: blanc et teintes du nuancier Maestria réalisables à partir des bases Pastel et Neutre
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

* (Sur le blanc)

** (Sur le blanc)



DECONATURE VELOURS

Peinture de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

S'applique sur supports cohérents, secs et poreux.

Les supports non peints seront imprimés.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

- Conditions d'application** : DTU 59.1
Matériel d'application : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
Nettoyage du matériel : Eau
Diluant : Eau
Dilution : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (5 à 10 %).

Processus d'application:

<u>Support</u>	<u>Impression</u>	<u>Finition</u>
plâtre	Ikarprim,	1 à 2 couches de DECONATURE VELOURS suivant le support et la qualité de finition désirée
Plaque de plâtre à épiderme cartonné, enduits de lissage, ciment, anciennes peintures adhérentes	Prim O 2010, Aquaestria Primer, Impression Placo	

CONDITIONNEMENT

2.5L - 15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité