

DECONATURE MAT

Peinture de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse



DESTINATION

Peinture de décoration pour travaux neufs et de rénovation des murs et plafonds des pièces sèches. Excellente finition pour pièces à vivre, bureaux, standing,...Idéal pour chantier HQE, de par son écolabel.

PROPRIETES

Sans odeur
 Excellent pouvoir garnissant et opacifiant
 Blanc impeccable non jaunissant même à l'obscurité
 Perméable à la vapeur d'eau
 Rapidité de séchage et de recouvrement
 Résistance au lustrage
 Lavable
 Bénéficie de l'ECOLABEL EUROPEEN
 Contient un additif antirouille
 Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: mat semi-poché
Masse volumique*	: 1.50+/- 0,05 Kg/l
Extrait sec**	: en poids: 56+/- 2% en volume: 38+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 15 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 85°	: environ 4 %
Rendement	: 9 à 11 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP 30 mn Sec 2 h
Recouvrable	: 6 h
Teintes	: Blanc et teintes du nuancier Maestria réalisables à partir des bases Pastel et Inter
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

* (Sur le blanc)

** (Sur le blanc)



DECONATURE MAT

Peinture de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

S'applique sur supports cohérents, secs et poreux.

Les supports non peints seront imprimés.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Les anciens badigeons seront supprimés par lessivage suivi d'un rinçage à l'eau claire et du séchage des supports (cf DTU 59-1).

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

- Conditions d'application** : DTU 59.1
- Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
- Nettoyage du matériel** : Eau
- Diluant** : Eau
- Dilution** : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (5 à 10 %).

Processus d'application:

<u>Support</u>	<u>Impression</u>	<u>Finition</u>
Plâtre	Ikarprim	1 à 2 couches de Déconature Mat suivant le support et la qualité de finition désirée
Plaques de plâtre à épiderme cartonné, Enduits de lissage, Ciment, Anciennes peintures adhérentes	Aquastria Primer, Prim O 2010, Impression Placo	

CONDITIONNEMENT

2.5L - 15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité