



EPODUR NV 75-25

Epoxy phénolique sans solvant, Airless

DEFINITION

Revêtement époxy phénolique (novolaque) sans solvant, sans composés CMR ou Toxique.

EPODUR NV 75-25 permet l'application de couches épaisses au pistolet airless.

DESTINATION

La gamme EPODUR NV 75-25 est destinée au stockage de produits chimiques - à l'assainissement des Eaux Usées - Agressives - STEP.

Revêtement anticorrosion pour la protection de surfaces métalliques ou en béton: Dégrilleurs - réservoirs - gazomètres En contact avec les zones immergées & émergées Eaux salines - saumâtres - industrielles

T° inférieure ou égale à 60°

EPODUR NV 75-25 convient également pour la protection de structures enterrées.

Nota : consulter nos services techniques pour chaque cas.

PROPRIETES

Hautes résistances chimiques et mécaniques : EPODUR NV 75-25 est particulièrement adapté pour les hydrocarbures aromatiques, essences, gas-oil, fuel lourd, acide sulfurique 10%, soude 5-50%, eau de mer*, autres nous consulter.

- EPODUR NV 75-25, pour une application airless "A FROID" (limite de coulure 1000µm).

*Consulter nos services techniques si stockage autre que température ambiante et pour chaque cas particulier.

AGREMENTS

EDF : Entre dans la composition des systèmes inscrits au FNP (Fichier National des Peintures) sous les numéros 1086, 1087 et 1119.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect du film sec	: Brillant
Teintes	: RAL 9018, autres nous consulter
Nombre de composants	: 2
Rapport de mélange en poids	: 81/19
Rapport de mélange en volume	: 75/25
Masse volumique	: 1,38 +/- 0,1 g/cm ³
Extrait sec en volume	: 95+/-3 %
Extrait sec en poids	: 96+/-2 %
Epaisseur recommandée	: 600 µm, mini 300µm maxi 1000µm
Film humide	: 625 µm, mini 300µm maxi 1000µm
Rendement théorique	: 1.6 m ² /l pour 600µm secs



EPODUR NV 75-25

Epoxy phénolique sans solvant, Airless

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DE SURFACE

Acier brut

Décapage à l'abrasif au degré Sa 2 ½ selon ISO 8501-1 : 2007

Profil de rugosité : Moyen G selon ISO 8503-2 (Ra 10-12,5 µm)

Compte-tenu des surfaces généralement traitées et suivant les conditions de mise en oeuvre (température, hygrométrie), utiliser EPODUX 291 ou EPODUX 292 en tant que primaire d'attente.

Béton

Celui-ci sera âgé d'au moins 28 jours, propre, sec et sain, exempt de toute pollution, remontées capillaires et débarrassé de toute trace d'ancienne peinture par projection d'abrasif si besoin. Celui-ci sera ensuite imprégné si nécessaire jusqu'à complète saturation (se rapporter au paragraphe "compatibilité").

APPLICATION

Mélange : Le produit est livré en kit pré-dosés. Verser la partie durcisseur dans le bidon de base et malaxer en prenant soin de ne pas incorporer d'air. La température du mélange doit être au minimum de 18°C. Dans le cas contraire, l'utilisation d'une tresse chauffante sera nécessaire afin de permettre une bonne pulvérisation du produit.

Temps de mûrissement : n'À©ant

Durée de vie en pot du mélange :

Température	Durée
20°C	50 minutes

Température support : Comprise entre +10°C à +40°C et au moins de 3°C au dessus du point de rosée pour éviter tout risque de condensation.

Conditions atmosphériques : La température devra être comprise entre 10°C et 40°C
L'hygrométrie devra être comprise entre 0% et 85%

Arrêt technique : Ne pas laisser le matériel de pulvérisation en charge un temps supérieur à la durée de vie en pot. Rincer le matériel avec le diluant 67-232 v02 puis nettoyer soigneusement au solvant de nettoyage. Le mélange préparé et non utilisé ne doit pas être fermé hermétiquement. En cas d'arrêt prolongé, il est préférable de préparer un nouveau kit.

PISTOLET AIRLESS

Diluant : Prêt à l'emploi.

Buse : 0.019-0.027

Pression à la buse : 250-300 bars

Rapport de pompe mini : 60/1.

BROSSE

Diluant : Prêt à l'emploi.

Utiliser de préférence pour pré-touches et petites surfaces.

ROULEAU

Diluant : Prêt à l'emploi.

Utiliser de préférence pour pré-touches et petites surfaces.

SOLVANT DE NETTOYAGE : 67-232 v02



EPODUR NV 75-25

Epoxy phénolique sans solvant, Airless

DURCISSEMENT

Température	Temps de séchage		Intervalles de recouvrement		Mise en service
	Sec au toucher	Sec dur	Minimum	Maximum	
10°C	20 heures	30 heures	24 heures	30 jours	14 jours
20°C	8 heures	10 heures	18 heures	30 jours	7 jours
30°C	4 heures	8 heures	10 heures	20 jours	5 jours

COMPATIBILITE

Couche(s) précédente(s) EPODUX 291, EPODUX 292, STEP RESINE, STRIAFORM, EPODUR IMPREGNANT, EPODUR NV 75-25 IMPREGNANT, RESINE MULTICOUCHE v01, EPODUX VERNIS HD, Lui-même.

Couche(s) suivante(s) EPODUX 291, EPODUX 294, lui-même.

SPÉCIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES

Classement AFNOR Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 6b
COV (Directive Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/j) : 500 g/l (2010)
2004/42/CE) Ce produit contient au maximum 185 g/l de COV

HYGIENE ET SECURITE

Point d'éclair BASE : supérieur à 55°C
DURCISSEUR : supérieur à 55°C

Transport et étiquetage Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur

Conservation 2 ans en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un endroit frais, aéré et à l'abri des intempéries.

Précautions d'utilisation Consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

CONDITIONNEMENT

KIT	BASE	DURCISSEUR
15 kg	12.15 kg	2.85 kg
4 kg	3.25 kg	0.75 kg