

# ARTIKA 2010

Peinture primaire à base d'huile chaulée



## DESTINATION

Peinture primaire mate à plafonds pour travaux neufs et de rénovation. Particulièrement recommandée pour les plafonds tachés (blocage des taches). Également conseillée sans lavage au préalable sur : chaux et badigeons adhérents.

## PROPRIETES

Ne provoque pas d'embus, ni de tension génératrice de cloquages ou d'écaillages. Possède un super couvrant, masque et isole les taches de type : suie, nicotine, noir de fumée, taches d'infiltration d'eau, etc .... Compatible avec la plupart des supports. Facilité d'application. Faiblement jaunissant. Grâce à sa microporosité, laisse respirer les supports

NE PAS RECOUVRIR PAR D'AUTRES PEINTURES.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 2b

## CARACTERISTIQUES

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Aspect en pot</b>              | : peinture onctueuse  |
| <b>Aspect du film</b>             | : mat profond lisse   |
| <b>Masse volumique</b>            | : 1.47 +/- 0,05 Kg/l  |
| <b>Extrait sec</b>                | : en poids: 70 +/- 2% en volume: 46 +/- 2%  |
| <b>COV (directive 2004/42/CE)</b> | : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g): 450 g/l (2007),. (cat. A/g): 350 g/l (2010).<br>Ce produit contient au maximum 350 g/lde COV |
| <b>Point éclair</b>               | : Supérieur à 60°C  |
| <b>Brillant Spéculaire à 85°</b>  | : < 2.5 %   |
| <b>Rendement</b>                  | : 10 à 15 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.   |
| <b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>     | : HP : 2 h<br>Sec : 8 à 10 h<br>Recouvrable : 24 h<br>Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures ou fort taux d'humidité  |
| <b>Teintes</b>                    | : Blanc   |
| <b>Stockage</b>                   | : 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré  |



## ARTIKA 2010

Peinture primaire à base d'huile chaulée

### PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1 en vigueur.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Les supports seront si nécessaire préalablement traités avec un algicide-fongicide. Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

### APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU 59.1
- Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
- Nettoyage du matériel** : White spirit
- Diluant** : White spirit
- Dilution** : Brosse (0 à 3 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 3 %), Airless (0 à 3 %).

### PROCESSUS D'APPLICATION

| Support  | Impression   | Finition  |
|--|--|---|
| enduit au mortier de liant hydraulique, chaux et badigeons, anciennes peintures adhérentes, plaques de plâtre cartonné | Application en direct  | 1 à 2 couches d'ARTIKA 2010.<br>Pour le blocage des taches difficiles, appliquer 2 couches avec 24h de séchage entre couches. |
| enduit de peinture, plâtre   | Application en direct ou Ikarprim si nécessité de redurcir les fonds |   |
| briques  | Ikarprim   |   |

### CONDITIONNEMENT

2.5L - 10L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité