


# ARTIKA 2010

Peinture primaire à base d'huile chaulée



## DESTINATION

Peinture primaire mate à plafonds pour travaux neufs et de rénovation. Particulièrement recommandée pour les plafonds tachés (blocage des taches). Également conseillée sans lavage au préalable sur : chaux et badigeons adhérents.

## PROPRIETES

Ne provoque pas d'embus, ni de tension génératrice de cloquages ou d'écaillages. Possède un super couvrant, masque et isole les taches de type : suie, nicotine, noir de fumée, taches d'infiltration d'eau, etc .... Compatible avec la plupart des supports. Facilité d'application. Faiblement jaunissant. Grâce à sa microporosité, laisse respirer les supports

NE PAS RECOUVRIR PAR D'AUTRES PEINTURES.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 2b

## CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: peinture onctueuse
<b>Aspect du film</b>	: mat profond lisse
<b>Masse volumique</b>	: 1.47 +/- 0,05 Kg/l
<b>Extrait sec</b>	: en poids: 70 +/- 2% en volume: 46 +/- 2%
<b>COV (directive 2004/42/CE)</b>	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g): 450 g/l (2007),. (cat. A/g): 350 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 350 g/lde COV
<b>Point éclair</b>	: Supérieur à 60°C
<b>Brillant Spéculaire à 85°</b>	: < 2.5 %
<b>Rendement</b>	: 7 à 10 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: HP : 2 h Sec : 8 à 10 h Recouvrable : 24 h Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures ou fort taux d'humidité
<b>Teintes</b>	: Blanc
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré



## ARTIKA 2010

Peinture primaire à base d'huile chaulée

### PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1 en vigueur.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Les supports seront si nécessaire préalablement traités avec un algicide-fongicide. Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

### APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU 59.1  
**Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.  
**Nettoyage du matériel** : White spirit  
**Diluant** : White spirit  
**Dilution** : Brosse (0 à 3 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 3 %), Airless (0 à 3 %).

### PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
enduit au mortier de liant hydraulique, chaux et badigeons, anciennes peintures adhérentes, plaques de plâtre cartonné	Application en direct	1 à 2 couches d'ARTIKA 2010. Pour le blocage des taches difficiles, appliquer 2 couches avec 24h de séchage entre couches.
enduit de peinture, plâtre	Application en direct ou Ikarprim si nécessité de redurcir les fonds	
briques	Ikarprim	

### CONDITIONNEMENT

2.5L - 10L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité