

IKARBOIS SATIN THIXO

Lasure satinée thixotrope à base de résine glycérophtalique en phase solvant



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DESTINATION

Lasure de finition pigmentée pour le bois laissant apparaître sa veinure par transparence, donnant une excellente décoration.
Les bois seront préalablement traités contre les insectes et tous les champignons destructeurs.

PROPRIETES

Hydrofuge, empêche l'eau de pénétrer.
Excellente tenue à l'extérieur (U.V, intempéries).
Microporeuse, laisse échapper la vapeur d'eau évitant les risques de cloquage et de décollement.
Aspect satiné ciré très décoratif, rehausse la beauté du bois.
Lasure thixotropée pour éviter les coulures.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: satin
Masse volumique	: 0.91 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 52 +/- 2% en volume: 46 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/e): 400 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 400 g/lde COV
Point éclair	: Compris entre 23°C et 55°C
Rendement	: 8 à 12 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : 6 h Sec : 24 à 48 h Recouvrable : 24 à 48 h selon l'essence du bois Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures ou fort taux d'humidité
Teintes	: suivant le nuancier IKARBOIS
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré



IKARBOIS SATIN THIXO

Lasure satinée thixotrope à base de résine glycérophtalique en phase solvant

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les bois seront préalablement traités contre les insectes et tous les champignons destructeurs.

Bien homogénéiser le produit avant et même pendant l'emploi. Peut aussi s'appliquer au spalter.

Remarques :

- Les teintes donnent des résultats variables avec l'essence du bois. Procéder à un essai préalable.
- L'usure étant plus sensible sur les jets d'eau, nous conseillons de mettre une couche supplémentaire sur ces surfaces.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application	: DTU 59.1
Matériel d'application	: Brosse, Airless.
Nettoyage du matériel	: White spirit
Diluant	: White spirit
Dilution	: Brosse (Prêt à l'emploi), Airless (Prêt à l'emploi).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
Tous bois neufs, anciens, nus, remis à nu, conifères, feuillus ou exotiques	1 couche de lasure d'imprégnation IKARBOIS	En extérieur : 2 couches d'IKARBOIS SATIN THIXO En intérieur : 1 à 2 couches d'IKARBOIS SATIN THIXO
les bois anti siccatifs, type iroko etc	recevront au préalable une impression isolante (cf DTU 59-1)	En entretien : 1 couche d'IKARBOIS SATIN THIXO chêne clair, afin de limiter l'effet colorant

CONDITIONNEMENT

1L - 5L - 10L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité