


# DECONATURE IMPRESSION

Impression à base de résine acrylique et alkyde émulsion



EU ECOLABEL : FR/044/014



## DESTINATION

Impression pour les finitions Deconature mat, velouté et satin conforme aux exigences de l'Ecolabel Européen.  
Murs et plafonds des pièces sèches en neuf ou rénovation.

## PROPRIETES

Perméable à la vapeur d'eau.  
Bon pouvoir opacifiant.  
Très grande facilité d'application.  
Faible odeur.  
Très grande facilité de nettoyage du matériel.  
COV < 1 g/l.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2/4a

## CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: liquide onctueux	
<b>Aspect du film</b>	: mat	
<b>Masse volumique</b>	: 1.40+/- 0,05 Kg/l	
<b>Extrait sec</b>	: en poids: 58+/- 2%	en volume: 40+/- 2%
<b>Point éclair</b>	: Non concerné	
<b>Brillant Spéculaire à 85°</b>	: inférieur à 5 %	
<b>Rendement</b>	: 7 à 9 m <sup>2</sup> /l	selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: HP : /	
	: Sec : 1 à 2 h	
	: Recouvrable : 6 h	
<b>Teintes</b>	: blanc	
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs	



## DECONATURE IMPRESSION

Impression à base de résine acrylique et alkyde émulsion

### PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciens fonds seront préalablement brossés.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

### APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU 59.1  
**Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm.  
**Nettoyage du matériel** : Eau  
**Diluant** : Eau  
**Dilution** : Brosse (0 à 3 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 3 %).

### PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
bois et dérivés, enduit au mortier de liant hydraulique, enduits de dégrossissage ou de lissage, plaques de plâtre à épiderme cartonné	1 couche de DECONATURE IMPRESSION	DECONATURE MAT, VELOUTE, ou SATIN suivant leurs fiches techniques respectives
plâtre, anciennes peintures glycérophthaliques	utiliser IKARPRIM	

### CONDITIONNEMENT

2.5L - 15L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité