

IKARSOIE

Laque satinée alkyde uréthane en phase solvant



DESTINATION

En intérieur :
Sur bois et métaux recouverts d'un primaire adapté.

Attention : ne pas utiliser sur radiateur

PROPRIETES

Bonne opacité et excellent garnissant.
Grande facilité d'application.
Rapidité de séchage.
Bon arrondi.
Grande résistance à l'entretien.
Ne coule pas.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: peinture onctueuse
Aspect du film	: satin
Masse volumique*	: 1.30 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec**	: en poids: 70 +/- 2% en volume: 52 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/d): 300 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 300 g/lde COV
Point éclair	: Compris entre 23°C et 55°C
Brillant Spéculaire à 60°	: 20 ± 5%
Rendement	: 10 à 12 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : 3 h Sec : 8 à 10 h Recouvrable : 24 h Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures et/ou fort taux d'humidité
Teintes	: blanc et bases pour machine à teinter
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré

* (Sur le blanc)

** (Sur le blanc)



IKARSOIE

Laque satinée alkyde uréthane en phase solvant

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les supports seront sains, propres et secs.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Les supports neufs seront préalablement imprimés avec un primaire adapté.

Sur certaines teintes vives (jaune, rouge, ..) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche en blanc ou gris moyen en fonction de la teinte désirée.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application	: DTU 59.1
Matériel d'application	: Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
Nettoyage du matériel	: White spirit
Diluant	: White spirit
Dilution	: Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (Prêt à l'emploi).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
En intérieur : métaux ferreux	Ferrosoter primaire	Intérieur : 1 à 2 couches d' Ikarsoie suivant supports et finitions désirées.
En intérieur : bois neufs	Ikarprim	
anciennes peintures adhérentes et compatibles		
En intérieur : métaux non ferreux	Galvasoter primaire	

CONDITIONNEMENT

0.5L - 2.5L - 10L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité