

IKARWOOD SATIN

Finition glycérophtalique en phase solvant



DESTINATION

Laque microporeuse souple pour le bois, à la fois primaire et finition donnant un bel aspect satiné.
Particulièrement recommandée en extérieur sur menuiserie.
Les bois seront préalablement traités contre les insectes et tous les champignons destructeurs.

PROPRIETES

Perméable à la vapeur d'eau, évite les phénomènes de cloquage et de décollement.
Stabilise l'hygrométrie des bois.
En extérieur l'usure sera plus sensible sur les jets d'eau.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: peinture onctueuse
Aspect du film	: satin
Masse volumique*	: 1.37 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec**	: en poids: 73 +/- 2% en volume: 55 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/d): 300 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 300 g/lde COV
Point éclair	: Compris entre 23°C et 55°C
Brillant Spéculaire à 60°	: 35 ± 5%
Rendement	: 9 à 13 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : 3 h Sec : 8 à 10 h Recouvrable : 24 h Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures ou fort taux d'humidité
Teintes	: blanc et bases pour machine à teinter
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré

* (Sur le blanc)

** (Sur le blanc)



IKARWOOD SATIN

Finition glycérophtalique en phase solvant

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Les bois seront préalablement traités contre les insectes et les champignons destructeurs.

Sur certaines teintes vives (jaune, rouge, ..) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche en blanc ou gris moyen en fonction de la teinte désirée.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU 59.1
- Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
- Nettoyage du matériel** : White spirit
- Diluant** : White spirit
- Dilution** : Brosse (0 à 3 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 10 %), Airless (0 à 3 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
Bois et dérivés recouverts d'anciennes peintures adhérentes et compatibles		1 à 2 couches d'IKARWOOD SATIN en intérieur suivant supports 2 couches d'IKARWOOD SATIN en extérieur
Bois neufs ou remis à nus	1 couche d'IKARWOOD SATIN diluée avec 10 % de white spirit	

CONDITIONNEMENT

0.5L - 2.5L - 10L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité