

BATI XXL PLIO-PLUS

Peinture mate à base de résine PLIOLITE® en phase solvant



DESTINATION

Travaux neufs et de rénovation pour les façades soumises à des conditions difficiles d'humidité

PROPRIETES

Monoproduit: Fixateur et finition
Microporeux
Excellente résistance à l'encrassement atmosphérique
Fixateur de fonds légèrement pulvérulents

PLIOLITE® est une marque déposée par OMNOVA Solutions Inc.
OMNOVA Solutions, une société de SYNTHOMER.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b1

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: peinture fluide
Aspect du film	: mat
Masse volumique	: 1.55 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 72 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): 450 g/l (2007),. (cat. A/c): 430 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 430 g/lde COV
Point éclair	: Compris entre 23°C et 55°C
Brillant Spéculaire à 85°	: < 5%
Rendement	: 6 à 10 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: Sec : 10 h Recouvrable : 20 h
Teintes	: Blanc et teintes pastel
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

BATI XXL PLIO-PLUS

Peinture mate à base de résine PLIOLITE[®] en phase solvant



PREPARATION DES FONDS

La préparation des fonds devra être conforme au NF DTU 59.1.

Les anciens fonds seront préalablement assainis par l'utilisation de l'IKAR BACTERICIDE.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU 59.1
Matériel d'application : Brosse, Rouleau façade poil 18/20 mm.Airless.
Nettoyage du matériel : White spirit
Diluant : White spirit
Dilution : Brosse (0 à 5 %), Rouleau façade poil 18/20 mm (0 à 5 %).Airless (0 à 5 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
Béton, briques, enduit au mortier de liant hydraulique	1ère couche de BATI XXL PLIO-PLUS (Dilution 0 à 5%)	1 à 2 couches de BATI XXL PLIO-PLUS selon la finition désirée
Supports peints compatibles avec une peinture PLIOLITE en phase solvant		

CONDITIONNEMENT

15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité