

# Charge Mortier 5000

Charge minérale



## DEFINITION

Charge, recomposée, à base de quartz calibrés.

## DESTINATION

Mélangée avec le liant STRIASOL MORTIER FD 42, la Charge Mortier 5000 est spécialement conçue pour les réparations des sols industriels (nids de poules,...) ou la réalisation de forme de pente, de gorges etc ... dont l'épaisseur est supérieure à 10 mm.

## PROPRIÉTÉS

La charge Mortier 5000 de part sa nature est chimiquement stable, dur (dureté MOHS de 7), translucide.

Sa courbe granulométrique spécifique permet de réaliser des mélanges durs, compacts et très cohésifs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teinte(s)	: blanche
Nombre de composants	: 1
Masse volumique	: 2,65 +/- 0,10 g/cm <sup>3</sup>
Température du produit à l'application	: Comprise entre 15 et 30 °C

**Charge Mortier 5000**  
Charge minérale



**APPLICATION**

Fonction/Aspect	Produit	Préparation mélange	Consommation	Matériel d'application
Mortier de rebouchage	Liant STRIASOL MORTIER FD 42	Mélange : 18 à 20 de Charge Mortier 5000 pour 1 de Liant STRIASOL MORTIER FD 42 (Base + Durcisseur)	25 à 30 kg/m <sup>2</sup> /10 mm	Malaxeur à axe vertical, Râteau jardinier, Règle, Raclette caoutchouc, Hélicoptère

La durée de vie en pot du mélange (Charge Mortier 5000 / Liant STRIASOL MORTIER FD 42) étant limitée, il est impératif de l'appliquer sans délai.

**CONDITIONS D'APPLICATION**

Stocker à une température de 20°C, 24h avant application.

**HYGIENE ET SECURITE**

- Point d'éclair : Non concerné
- Précautions d'utilisation, étiquetage, transport : Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives européennes en vigueur.
- Conservation : 5 ans en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un endroit frais, aéré et à l'abri des intempéries.

**CONDITIONNEMENT**

<b>EMBALLAGE</b>
25 kg