

DECOPUR MAT

Peinture dépolluante de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse



DESTINATION

Peinture dépolluante mate de décoration pour travaux neufs et de rénovation des murs des pièces sèches.
Excellente finition pour salles de séjours, chambres, pièces à vivre, immeuble de standing.
Recommandé pour les ERP

PROPRIETES

Sans odeur
Dépollue l'air intérieur par captage et blocage du formaldéhyde et autres aldéhydes relargués par les matériaux de construction et les produits de nettoyage.
Bon pouvoir opacifiant
Blanc impeccable non jaunissant même à l'obscurité
Rapidité de séchage et de recouvrement
Résistance au lustrage,
Résistance à l'abrasion humide classe 1 norme NF EN 13300 de février 2002
En cours de certification de l'ECOLABEL EUROPEEN

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: velouté poché arrondi
Masse volumique*	: 1.5+/- 0,05 Kg/l
Extrait sec**	: en poids: 64+/- 2% en volume: 46+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 85°	: < 5 %
Rendement	: 9 à 11 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP 30 mn Sec 2 h
Recouvrable	: 8 h
Teintes	: blanc et teintes du nuancier Maestria
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

* (Sur le blanc)

** (Sur le blanc)



DECOPUR MAT

Peinture dépolluante de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

S'applique sur supports sains, cohérents, secs et poreux.

Les supports non peints seront imprimés.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

- Conditions d'application** : DTU 59.1
Matériel d'application : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
Nettoyage du matériel : Eau
Diluant : Eau
Dilution : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (0 à 5 %).

Processus d'application:

Support	Impression	Finition
plâtre	NORWAY	2 couches de DECOPUR MAT
Plaque de plâtre à épiderme cartonné, enduits de lissage, ciment, béton, anciennes peintures adhérentes et compatibles	DECONATURE IMPRESSION PRIM O 2010, AQUASTRIA PRIMER ou 1ere couche diluée à 10 %	

CONDITIONNEMENT

5L - 15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité